

Warenpass**Artikel** 8200**Ausrüstung** gebleicht, bleached

chlorecht, chlorine resistant

Mischung	Lt. TKG	70% Lyocell / 30% PES			
Gesamtbreite / Nutzbreite in cm	DIN EN 1773:1996	162 / 160 cm			
Gewicht in g/m ² ± 5%	EN 12127:1997	220			
Bindung	ISO 9354:1989	K 2/1 Z			
Zugfestigkeit (Höchstzugkraft) in N	EN ISO 13934-1:2013	längs	800	quer	400
Weiterreißfestigkeit - Schenkel in N	EN ISO 13937-2:2000	längs	17	quer	18
Vorbehandlung	DIN EN ISO 6330:2013-02, Verf. 9N+F				
Maßänderung in %	DIN EN ISO 5077:2008	längs	± 3	quer	± 3

Pflegekennzeichnung



Die Angaben stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht farbspezifisch. Sie entsprechen dem aktuellen Produktionsstand. Sie sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Sollten Werte in Klammern dargestellt sein, beziehen sich diese auf intensive Farben.